


LANGUETTE 8mm NG1PLUS G2.5 A 4mm²
8mm NG1PLUS TAB, WIRE RANGE: 2.5 TO 4mm²



1. Introduction

2. Specifications de reference

3. Références des produits

4. Description

5. Exigences

5.1. Conducteurs

5.2. Préparation des éléments

5.3. Témoignage de découpe

5.4. Sertissage du fil

5.5. Frettage de l'isolant

5.6. Déformations du contact

5.7. Tenue de l'isolant au pliage

5.8. Mode opératoire du contrôle à la tenue du joint :

5.9. déformations admises

6. Caractéristiques de sertissage

6.1. Fils applicables

6.2. Sertissage cuivre

6.3. Frettage isolant

7. Taux de réduction de section

8. Mesure de la résistance de sertissage :

Introduction

Applicable specification

Product reference

Description

Requirements

Wires

Preparation

Cut off

Wire crimp

Insulation crimp

Contact deformation

Retention of insulation to bending

Seal retention check instructions

Deformation allowed after crimping

Crimp characteristics

Applicable wires

Wire crimp

Insulation crimp

Area index

Crimp resistance measurement

1. INTRODUCTION

Cette spécification donne les règles spécifiques à l'application des LANGUETTES 8mm NG1PLUS GAMME 2.5 à 4mm² fabriqués par Tyco Electronics. Les instructions sont destinées en premier lieu à l'application automatique ou semi-automatique.

Les paramètres de sertissage fournis peuvent différer des paramètres standards préconisés pour ces mêmes références.

2. SPECIFICATIONS DE REFERENCE

Le sertissage sera réalisé suivant les directives de la norme CEI 60 352-2.

Spécification générale de sertissage des contacts à fûts ouverts 114-18022.

Les conducteurs pris en compte dans cette spécification sont ceux définis par la norme ISO6722 : 2002. Pour d'autres sections ou types de fils, adapter les paramètres de sertissage et de frettage ou consulter Tyco Electronics.

Les recommandations incluses dans le manuel 402-1002 et les spécifications d'application 114-18022 s'appliquent aussi à la qualité du sertissage.

CM5128: Contient les informations sur les machines de sertissage pour les outillages avec un suivi du contrôle qualité MQC

AI 8025: décrit les outillages avec un suivi du contrôle qualité MQC

IS 7424: Explique comment mesurer la hauteur de sertissage.

3. REFERENCES DES PRODUITS

Les dimensions et les matières des composants figurent aux plans clients Tyco Electronics.

LANGUETTE 8mm NG1PLUS, GAMME 2.5 à 4mm² :

réf. 1544967-1 en CuNiSi – SnAg

réf. 1544967-2 en CuNiSi – Ag

INTRODUCTION

This specification covers the special guidelines for the application of the 8MM NG1PLUS TAB, WIRE RANGE: 2.5 TO 4MM² manufactured by Tyco Electronics. The instructions are intended primarily for automatic or semi automatic application.

Given crimping parameters may be different from standard one for these same part numbers.

GENERAL SPECIFICATION

Crimp will be done according to IEC 60 352-2 standard.

General specification for crimping open barrel contacts 114-18022.

Contact wires taken in account in this specification are those defined in the ISO6722 : 2002 standard. For other section or wire type, fit crimping parameters or get in contact with Tyco Electronics.

The general guidelines laid down in Manual 402-1002 and Application Specification 114-18022 also apply to the crimp quality.

CM5128: Contains information about crimping machines for MQC crimping tools

AI 8025: Describes the MQC crimping tool

IS 7424: Explain how to measure the crimp height

PRODUCT PART NUMBER

Components dimensions and materials are shown in the Tyco Electronics customer drawings.

8MM NG1PLUS TAB, WIRE RANGE: 2.5 TO 4MM²

PN 1544967-1 In CuNiSi – SnAg

PN 1544967-2 In CuNiSi – Ag

4. DESCRIPTION

DESCRIPTION





Figure 1

Utilisation d'un joint / Seal using :



5. EXIGENCES

5.1. Conducteurs

Seuls les fils répondant au standard ci-dessous sont pris en compte pour les paramètres spécifiés au paragraphe 5 :

ISO 6722 : 2002

Pour d'autres sections ou types de fils, adapter ces paramètres ou consulter Tyco Electronics.

Le contact n'accepte normalement qu'un conducteur par fût. Les sertissages doubles sont déconseillés. Le double sertissage est possible dans la plage de section admissible avec les fils FLR ; avec les fils FLK, cela est possible seulement avec limitations.

5.2. Préparation des éléments

Les fils doivent être dénudés à la longueur décrite dans les tableaux.

Les brins individuels ne doivent être ni endommagés ni détournés ou coupés.

Si des défauts et/ou des mises en œuvre incorrectes apparaissent sur les éléments comme ceux décrits ci-dessous, remettre en forme correcte ou remplacer avec des éléments neufs.

L'isolant doit être propre et exempt de contamination.

Les exemples suivants de défauts de dénudage sont souvent causés par :

- manipulation inappropriée
- réglage incorrect de l'outil de dénudage
- outil de dénudage dont les lames sont endommagées

REQUIREMENTS

Wires

Only wires in accordance with below standard are taken into account for parameters specified in paragraph 5:

ISO 6722 : 2002

For other section or wire type, fit parameters or get in contact with Tyco Electronics.

Contact can be crimped normally on one wire only. Double crimps are not recommended. Double termination is possible within the wire range with FLR conductors; with FLK conductors, this is possible only with restrictions.

Preparation

The wire must be stripped to the lengths shown in tables

Individual braids must not be damaged nor cut nor untwisted.


If defects and/or incorrect application occur on parts as those described below, put in conformity or replace by new parts.

The insulation must be clean and free of contamination.

Example of stripping defects here after are often caused by :


- *inappropriate operation*
- *incorrect adjustment of stripping machine*
- *damaged stripping blades*

Lames de dénudage émoussées ou distance entre lames incorrecte isolant incorrectement coupé




Stripping blades out or distance between blades incorrect insulation incorrectly cut

Lames de dénudage émoussées isolant incorrectement coupé




Stripping blades out Insulation incorrectly cut

Distance entre lames de dénudage trop faible Brins endommagés ou manquant




Distance between stripping blades too low Braids damaged or lost

Lames de dénudage émoussées ou mal réglées Particules d'isolant sur la partie dénudée du fil




Stripping blades out or not correctly adjusted Insulation particle on the wire stripped zone

Les mâchoires de l'outil de dénudage sont endommagées et contiennent des débris métalliques L'isolant est endommagé




Stripping tool jaw are damaged and contain metallic particle Wire insulation is damaged

Brins détoronnés par manipulation incorrecte de l'outil de dénudage




Untwisted braids due to incorrect manipulation of stripping tool

Brins détoronnés et toron épanoui par manipulation incorrecte de l'outil de dénudage



Untwisted and beaming braids due to incorrect manipulation of stripping tool

Les brins sont surtoronnés ce qui entraîne une mauvaise répartition des brins dans le fut (augmentation de la section)



Braids are over twisted which cause a bad braid repartition inside the barrel (increase of section)

Figure 2

5.3. Témoin de découpe

Il doit être visible après sertissage : voir tableau 1.

5.4. Sertissage du fil

Dépassement du conducteur : voir tableau 1

Caractéristiques de sertissage : voir tableau 1

Evasement avant et/ou arrière : identifiable visuellement voir tableau 1

La largeur de sertissage est une valeur liée à l'outillage et est définie comme étant la distance entre les deux points de tangence des rayons de roulage des ailes et les arêtes du sertissage (voir schéma au paragraphe 4).

Il n'est pas possible de contrôler la largeur de sertissage pour le suivi en production

5.5. Frettage de l'isolant

L'extrémité de l'isolant doit être visible à la transition entre le sertissage du fil et le frettage de l'isolant.

L'extrémité de l'isolant ne doit jamais être insérée dans le fût de sertissage du conducteur, et à l'inverse elle peut se terminer au niveau du bord avant du frettage de l'isolant.

Paramètres de frettage : voir paragraphe 6.3

Cut off

It must be visible after crimping: see table 1.

Wire crimping

Wire excess : see table 1

Crimping parameters : see table 1

Front and/or rear belmouth : must be visible see table 1

The crimp width is a tool-related dimension and is defined as the distance between the two tangential points of the rolling radii and the edges of the crimp (see sketch in paragraph 4).

It is not possible to test the crimp width for production monitoring purpose.

Insulation crimping

Insulation end must be visible between wire and insulation barrel.

Insulation end must never be inserted in the wire barrel, and at the opposite must not close to the front end of insulation barrel.

Insulation crimping parameters: see paragraph 6.3


5.6. Déformations du contact

Le corps ainsi que la cage du contact ne doivent pas être tordus ou abîmés par le sertissage. Les déformations acceptées après sertissage sont définies dans le tableau 1.

Contact deformation

Contact body and spring must not be twisted or damaged by crimping operation. Allowed deformations are defined in table 1.

Figure 3



5.7. Tenue de l'isolant au pliage


Le câble est plié à 45° de sa position de repos. La connexion subit 10 cycles de pliage (20 passages à la position de repos). Le câble est maintenu à une distance correspondant à 20 fois le diamètre du câble avec un minimum de 60 mm.

Aucune dégradation de la connexion et du conducteur n'est acceptée. Aucun déchirement de l'isolant et du joint jusqu'à l'extrémité du fil (front de dénudage) et/ou aucun glissement total de l'isolant et du joint hors des ailes n'est accepté.


RETENTION OF INSULATION TO BENDING

The wire is bent at 45° from its free position. The crimped contact is bent for 10 cycles (20 travels at free position). The wire is maintained at a distance equivalent to 20 times wire diameter and at a minimum of 60 mm.


No damage to the connexion and to the wire is allowed. No insulation and seal shear from wire barrel to end of the wire (stripping end) and/or insulation and seal total slipping out of insulation barrel is allowed.




5.8. Mode opératoire du contrôle à la tenue du joint :
Seal retention check instructions :



Etape 1: Couper la tête de la languette (vue non contractuelle)
Step 1: Cut the head of tab (no contractual view).



Etape 2: Aligner plaque à trous, languette et pince
Step 2: Hole plate, tab and pliers lining up



Ø du trou (±0.05) / Ø hole (±0.05)	Gamme de languette NG1+ / NG1+ tab range
	2.5 - 4mm ²
Joint / seal : 2.5 - 5mm ²	Ø6.5mm

5.9. déformations admises	Allowed deformation
Longueur de dénudage / <i>Stripping length</i> (Doit être validé pour chaque type de fil utilisé / <i>Must be check for every cable used</i>)	(7)
Position du joint / <i>Seal position</i>	2 +/-1
Dépassement du joint / <i>Seal position after crimping</i>	1.8 +/-0.5
Courbure vers le haut/ bas // <i>Up/down bending</i>	2° max.
Courbure vers la droite/gauche // <i>Right/left bending</i>	2° max.
Torsion / <i>Twist</i>	5° max.
Témoin de découpe / <i>Cut off</i>	0.4 max.
Déformation du témoin de découpe / <i>Cut off deformation</i>	0.3 max.
Bavure de découpe / <i>burr at cut off point</i>	0.05 max.
Chanfrein arrière / <i>rear belmouth</i>	0.3 min
Chanfrein avant / <i>front belmouth</i>	Optionnel / <i>optional</i>
Bavures de sertissage / <i>burr at the base of the crimp</i>	0.45 max.
tenue du joint / <i>Seal retention</i>	> 20N
Pas de brin hors du fût / <i>no braid looses out of the barrel</i>	
L'extrémité de l'isolant doit être comprise entre le fut fil et le fut isolant / <i>Insulation end must be between wire barrel and insulation barrel</i>	

Tableau 1

6. CARACTERISTIQUES DE SERTISSAGE

Note : Les paramètres ci-dessous ont été validés avec certains types de fils homologués et sont relatifs à la géométrie des éléments de sertissage préconisés au paragraphe 9 et réservés à cette application.

Pour toutes applications, ces paramètres peuvent évoluer en fonction du fil utilisé, mais dans tous les cas de figures, les valeurs du tableau 1 et du paragraphe 7 sont à vérifier.

Pour d'autres moyens de sertissage ou applications, consulter Tyco Electronics

6.1. Fils applicables

Seuls les fils définis ci-après sont pris en compte pour la définition des paramètres de sertissage ci-dessous. La tolérance sur la section du fil prise en compte est de +/-3.5%.

Pour des sections de fil différentes, les paramètres de sertissage doivent être corrigés pour conserver le taux de réduction de section optimum.

CRIMPING PARAMETERS

Note : The following parameters were confirmed using certain types of approved wires, and are valid for the geometry of the crimping supplies recommended in paragraph 9 and used for this application.

For all applications, these parameters can be adapted in function of wire used, but in all cases the values given in table 1 and in paragraph 7 need to be checked.

For other crimping device or application, get in contact with Tyco Electronics

Applicable wires

Only wires defined here after are taken in account for below crimping parameters definition. The tolerance on wire section considered is +/-3.5%.

For different wire section, crimping parameters must be corrected to keep crimp area ratio to optimum.

Configuration de section <i>wire section configuration</i>		Section calculée <i>calculated cross sectional area</i> (mm ²)	Diametre des fils <i>Insulation wire diameter</i>		joint unifilaire <i>single wire seal</i>
Taille et type de fil <i>wire size and type</i>	Nb brains x diam brins <i>Braids qty x braid dia</i>		Std	Max	
2.5	37 x Ø0,29	2.44	2.80	2.90	1544970-1
3	45 x Ø0,29	2.97	3.10	3.20	
3	45 x Ø0,29	2.97	3.40	3.45	
4	56 x Ø0,29	3.69	3.50	3.70	
4	56 x Ø0,29	3.69	3.80	3.90	

Tableau 2

6.2. Sertissage cuivre

Wire crimp

Réf Contact Contact PN	Fils - Wire		Sertissage fil - Wire crimping							Référence applicateur Application tooling PN	
	Configuration de section wire section configuration		Section calculée Calculate d cross section area (mm ²)	Largeur de Poinçon Crimper Width +0.03 +0.01	Largeur du sertissage Crimping width +/-0,1	Hauteur de sertissage Crimping height +/-0.05	Taux de réduction de section du cuivre seul Area index of Cu alone				Type de sertissage Crimping type
	Taille et type de fil wire size and type	Nb brins x diam brin Braids qty x braid diam					min	%	max		
développé ailes fil / wire barrel layout = 12.7 - épaisseur ailes fil / wire barrel thickness = 0.5											
1544967-1 1544967-2	2.5	37 x Ø0,29	2.44	4.2	4.10	1.76	32.1	< % <	32.7	F	1855543-1 and 1855571-1 PN will be reference active after contact GATD Department (33) 1 34 20 87 70
	3	45 x Ø0,29	2.97		4.16	2.00	24.7	< % <	25.2	F	
1544967-1 1544967-2	4	56 x Ø0,29	3.69		4.19	2.09	28.4	< % <	28.9	F	

Tableau 3

6.3. Frettage isolant

Insulation crimp

Réf contact Contact PN	Fils - Wire		Frettage Isolant - Insulation hooping								Tenue des fils crimping wire retention CEI 352-2 N
			Reference applicateur Application tooling PN								
			1855543-1 PN will be reference active after contact GATD Department (33) 1 34 20 87 70				1855571-1 PN will reference active after contact GATD Department (33) 1 34 20 87 70				
			Sans joint - Without seal				Avec joint - With seal 1544970-1				
Configuration de section wire section configuration	Diamètre des fils Insulation wire diameter MAX	Largeur de Poinçon Crimper Width +0.03 +0.01	Largeur de frettage Hooping width MAX	hauteur de frettage Hooping height MAX	Largeur de Poinçon Crimper Width H7	Largeur de frettage Hooping width MAX	hauteur de frettage Hooping height MAX	Type de frettage Crimping type			
développé ailes fil / wire barrel layout = 18.6 - épaisseur ailes fil / wire barrel thickness = 0.5											
1544967-1 1544967-2	2.5	2.90	4.90	(4.98)	4.70	6.20	6.20	5.35	OV	230	
	3	3.20		5.00	4.85		6.20	5.52		275	
	3	3.45		(5.00)	(5.15)		6.22	5.65			
1544967-1 1544967-2	4	3.70		5.00	5.40		6.25	5.75			
	4	3.90	(5.00)	(5.55)	6.30	6.01		310			

Tableau 4

7. TAUX DE REDUCTION DE SECTION

La mesure du taux de réduction se réalise comme suit :

- Evaluation de la composition du fil en nombre et diamètre nominal des brins, calcul de la section nominale du cuivre avant sertissage.
- Addition de la section nominale des ailettes de sertissage à celle du cuivre.
- Détermination de la section de la coupe sur binoculaire en effectuant le tracé sur l'extérieur de la coupe (afin d'intégrer la surface des ailettes de sertissage).

Formule de calcul du taux de réduction de section:

$$\left(1 - \frac{\text{Surface de la coupe}}{\text{Section cuivre} + \text{section ailes}}\right) \times 100$$

AREA INDEX

The measurement of the area index is carried out as follows:


- Evaluation of the composition of the wire in a number and nominal diameter of the braids, calculation of the nominal section of copper before crimping;
- Addition of the section of the barrel layout to that of copper;
- Determination of the section of the crimp on binocular by carrying out the layout on the outside of the section (in order to integrate the area of the crimp barrel).

Formula for area index calculation


$$\left(1 - \frac{\text{Area of the section}}{\text{Area copper} + \text{Area wings}}\right) \times 100$$

8. MESURE DE LA RESISTANCE DE SERTISSAGE :

CRIMP RESISTANCE MEASUREMENT :



- ⇒ Couper le fil au point D : B - D = 200 mm. = X + X1.
- ⇒ Couper le fil au point C : D-C = 100 mm = X1.
- ⇒ Dénuder les extrémités C et D de X1 sur 3 mm puis les étamer.
- ⇒ Dénuder l'extrémité C de X sur 3 mm puis l'étamer.
- ⇒ Mesurer la résistance (Rx) entre A et C avec le Micro-ohmmètre.
- ⇒ Mesurer la résistance (Rx1) entre C et D avec le Micro-ohmmètre.
- ⇒ Calculer la résistance de sertissage avec la formule ci-dessous :



$$R_{\text{sertissage}} = R_X - R_{X1}$$

Figure 4